

Baumit open lepicí stěrka W

Baumit open KlebeSpachtel W



Výrobek	Difúzně otevřená, průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená především k lepení a stěrkování Baumit open fasádních desek (ruční i strojní nanášení).	
Složení	Bílý cement, organická pojiva, písky, přísady.	
Vlastnosti	Vysoce propustná lepicí a stěrková hmota, s vysokou přídržností k podkladu, vodoodpudivá, snadno zpracovatelná.	
Použití	Lepicí a stěrková malta pro lepení Baumit open fasádních desek na podklad, pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením Baumit sklotextilní síťoviny v zateplovacím systému Baumit open.	
Technické údaje	Zrnitost:	0,6 mm
	Součinitel tepelné vodivosti (λ):	0,8 W/mK
	Faktor difúzního odporu (μ):	cca 18
	Sypná hmotnost:	cca 1500 kg/m ³
	Spotřeba:	
	lepení:	cca 3 kg/m ² podle podkladu
	stěrkování:	cca 4 kg/m ²
	Minimální tloušťka vrstvy:	2-3 mm
	Potřeba vody:	cca 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi
Způsob dodávky	25 kg pytel	
Skladování	V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
Seznam RS vět	Xi - dráždivý R 36/38 Dráždí oči a kůže R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 28 Při styku s kůží omyjte velkým proudem vody S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	
Zpracování	Baumit open lepicí stěrka W se nasype do cca 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je Baumit open lepicí stěrka W připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnutího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.	

Použití jako lepidlo:

Podklad musí být rovinný (≤ 5 mm/1 bm). Nerovnosti do 10 mm vyrovnáme přímo při lepení Baumit open lepicí stěrku W, větší nerovnosti samostatnou vrstvou omítky. Baumit open lepicí stěrku W nanášíme po celém obvodu Baumit open fasádní desky a na tři místa uvnitř její plochy (nejméně 40 % lepené plochy).

U ideálně rovných podkladů lze Baumit open lepicí stěrku W nanášet přímo na podklad ručním způsobem ozubenou stěrku nebo strojně stříkat po celé ploše podkladu a poté dodatečně ozubenou stěrku vyprofilovat. Do takto připraveného lože se následně zatlačí Baumit open fasádní desky.

Baumit open lepicí stěrka W

Baumit open KlebeSpachtel W



Použití jako armovací stěrka:

Na Baumit open fasádní desky se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním Baumit sklotextilní síťoviny. Nedošlo-li k aplikaci zmíněné vrstvy do 2 týdnů po přilepení izolantu je nutné desky znovu přebrousit.

Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy Baumit sklotextilní síťoviny (50 x 33 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) se nanese Baumit open lepicí stěrka W na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásích Baumit sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za přidávání materiálu, do roviny. Baumit sklotextilní síťovina nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná. Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty mohou výrazně prodloužit dobu vysychání a zrání. Při případném obrušování armovací stěrky je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození Baumit sklotextilní síťoviny. Klade-li se dvojitá výztuž, je nutné nanášet druhou vrstvu armovací stěrky s časovým odstupem min. 24 h.

Před nanesením povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka min. 2-3 dny *, přičemž rozhodující je dosažení jednotného suchého povrchu bez vlhkých (tmavších) míst.

Konečné povrchové úpravy

- Baumit open strukturální omítka včetně Baumit open základu

Podrobnější informace o aplikaci tepelně izolačních systémů Baumit viz Technologický předpis pro provádění tepelně izolačních systémů Baumit.

*) vztahuje se na teplotu + 20 °C, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70% a tloušťku stěrky 2-3 mm. U větších tloušťek a při méně příznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání stěrkové vrstvy přiměřeně prodlužuje.