



Deco-Lasur lesklá

Lazúrovacia farba na disperznej báze do vnútorných priestorov na priame spracovanie.

Popis výrobu

Účel použitia:

Na dekoratívne lazúrovacie nátery do vnútorných priestorov. Vhodná na hladké podklady, štruktúrne omietky i na omietky triedy P II, P III a na betón. Ďalej možno použiť na dekoratívnu úpravu na hrubých vláknitých materiáloch a sklenej tkanine Fantasti Fleece.

Vlastnosti:

- odolná voči poveternostným vplyvom
- vodoodpudivá
- dostatočne difúzna
- vysoká príľnavosť
- riediteľná vodou, ekologická s minimálnym zápachom

Technické údaje:

- trieda oderu za mokra 1 podľa normy STN EN 13300
- Hustota: cca 1,00 g/cm³

Materiálová báza:

akrylátová disperzia podľa normy DIN 55 945

Lesk:
lesklá

Farebný odtieň:

transparentná
Možno tónovať tónovacími farbami Alpina a pomocou systému ColorExpress.

Veľkosť balenia:

2,5 l , 5 l

Upozornenie:

Tónovacie farby a pasty s organickými pigmentmi sú maximálne stálofarebné na svetle a majú obmedzenú stabilitu voči UV žiareniu. Tieto farby sú vhodné na použitie na fasádu iba za určitých podmienok a ich vhodnosť je nutné preskúšať pred použitím. V prípade pochybností si vyžiadajte našu radu.

Skladovanie:

V chladnom, ale nemrazivom prostredí. Uzavreté nádoby možné skladovať min. 24 mesiacov. Načaté nádoby uchovávať dobre uzavreté.

Prehlásenie o obsiahnutých látkach:

Polyakrylátová živica, voda, glykoléter, aditíva, konzervačné prostriedky.

Doplňkové materiály:

- Switch Desert
- Switch Lagoon

Pigmenty s perlovým leskom do vnútorných priestorov. Na dosiahnutie atraktívneho povrchu.

Spracovanie

Pomocný náter:

Vo vnútorných priestoroch použite Caparol-Haftgrund, Capatect-Putzgrund, SeidenLatex alebo Amphibolin. Matné vnútorné disperzné farby sú z dôvodu nasiakavosti nevhodné (nebezpečenstvo značenia jednotlivých ťahov štetca).

Konečný náter:

1 - 3 nátery lesklou lazúrou Deco - Lasur, tónovanou pomocou systému ColorExpress, tónovacími farbami Alpinacolor alebo amfibolínovými tónovacími farbami AVA.

Za účelom namiešania konzistencie na spracovanie sa môže lesklá lazúra Deco-Lasur riediť maximálne 20 % vody.

V prípade výberu materiálu Capaquarz ako podkladu pod lazúru dodržujte príslušné technické informácie.

Za účelom dosiahnutia efektu perlového lesku je možné podľa požadovaného stupňa efektu pridávať 1 až 5% pigmentu Switch Desert alebo Switch Lagoon .

Postup nanášania:

K prevádzaniu náterov lesklou lazúrou Deco-Lasur sa hodia zapracované maliarske štetce, tupovacie štetce, prírodná špongia alebo handrička. Výber

závisí na požadovanej lazúrovacej technike.

Čistenie pracovného náradia:

Po použití vodou, eventuálne s prídavkom čistiacich prípravkov.

Spotreba:

Cca 80 - 100 ml/m² na jeden náter. Spotreba sa zvyšuje podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu. U týchto údajov spotreby sa jedná o smerné hodnoty. Presnú spotrebu je potrebné zistiť skúšobným náterom priamo v objekte. Spracovanie na tapete cca 140-180 ml/m². Fantasti Fleece.

Najnižšia hranica teploty spracovania:

+ 5°C pre okolitý vzduch a podklad

Doba vysychania:

V závislosti na lazúrovacej technike prevádzajte ďalší náter do mokrej vrstvy alebo dodržujte dobu vysychania až 12 hodín medzi jednotlivými nátermi. Za chladného a vlhkého počasia sa doba vysychania príslušne predlžuje.

Znášanlivosť náterovými látkami:

Aby bolo možné získať zvláštne vlastnosti lesklej

lazúry Deco-Lasur, nesmie sa lazúra miešať s inými náterovými hmotami.

Inštrukcie k prevádzaniu náteru:

Nástenné lazúry sú transparentné materiály, ktoré dovoľujú, aby presvital farebný odtieň a štruktúra podkladu, čím dochádza k ovplyvneniu účinkov lazúr. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vyskúšať vzhľad na vzorových plochách. Kontrastný účinok bude vysoký, ak na svetlom pomocnom nátere bude nanesený farebný odtieň lazúry tmavý.

Inštrukcie

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku

vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Kód výrobu farby a laky: M-DF02

Obsah VOC:

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/b): 100 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255566440
fax 00421 255566435
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: jún 2015

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.