



BALAKRYL®

ANTI KOR

ZÁKLADNÁ ANTIKORÓZNA FARBA

MAT

5 93628 105033



PROTI HRDZI



VYNIKAJÚCA
PRIĽNAVOSŤ



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

VLASTNOSTI

- Výborná príľnavosť a ľahká pretierateľnosť
- Vysoká výdatnosť
- Dlhodobá antikorózna ochrana
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná akrylová farba na základné nátery kovov určená na nové aj renovačné základné nátery najmä pozinkovaného (aj neoxidovaneého), železného alebo oceleového plechu, hliníka, nerezovej ocele, medi, zinku, liatiny, galvanizovaných povrchov a ďalších cementovláknitých materiálov, skla a PVC v interiéri i exteriéri. Farba je vhodná na strechy, odkvapy, opláštenia, potrubia, kovové ploty, ocelové konštrukcie, liatinové odliatky, vráta, zábradlie, nábytok, predpripravené kovové obkladové panely, strojné diely, betónové povrchy a pod. Je vhodná pod vodou riediteľné aj syntetické vrchné nátery. Náter má výbornú príľnavosť aj na povrchy, ktoré boli predtým ošetrené syntetickým, chlór-kaučukovým, epoxidovým alebo akrylátovým systémom.



DOBA SCHNUTIA

2-6 hod. pri teplote 20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri nadychaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá a riedidlá. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 15 minút prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. Nevyvolávajte zvracanie! **H411** Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P391** Zozbierajte uniknutý produkt. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Oboznáňte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny náter nepredstavuje žiadne riziko.



EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote 5-25°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.

Zvyšky výrobku: O 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. **Obaly znečistené:** Výrobky likvidujte cez firmu autorizovanú na likvidáciu odpadu. Likvidácia tohto výrobku, roztokov a akýchkoľvek vedľajších produktov musí vždy spĺňať zásady ochrany životného prostredia a legislatívy na likvidáciu odpadu, ako aj vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám miestnej legislatívy. Odpadové obaly by sa mali recyklovať. Spalovanie alebo skládkovanie by sa malo zvažovať len vtedy, keď recyklovanie nie je realizovateľné. UN 3082; Trieda nebezpečnosti 9. Obalová skupina: III.

Chráňte pred mrazom!



INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg, 2,5 kg
Farebné odtiene: 0100 biely,
0853 červenohnedý,
0108 šedý
Konečný vzhľad: matný
Výdatnosť: 8 - 10 m²/kg v 1 vrstve
Doba spotreby: 2,5 roka



PRIÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť čisté, suché, hladké, zbavené hrdz, vosku a mastnôt. Kvalita a životnosť náteru závisí od stupňa očistenia povrchu. Predúpravu podkladu je možné vykonávať otrýskávaním alebo dôkladným ručným a mechanizovaným čistením. Staré nátery: Dobré príľnavé nátery je potrebné odmasť a dobre očistiť oceleovým kartáčom alebo brúsny papierom. Zle príľnavé nátery musia byť odstránené až na samotný podklad.



APLIKÁCIA

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte. Farbu nanášajte na upravený podklad v 2 vrstvách v intervale 6 hodín. Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním. Pri pneumatickom a bezvzduchovom striekaní je možné farbu zriediť 0-2% vody. Náter je možné dokončiť vrchnými vodou riediteľnými (napr. Balakryl UNI, RADET a pod.) alebo syntetickými farbami.



Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10°C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Na zabránenie kondenzácie vlhkosti je odporúčaná teplota povrchu podkladu 3°C nad rosným bodom. Aplikáčne náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umýť vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Krycia schopnosť:
Hustota produktu:
Obsah neprchavých látok - sušiny:
Obsah organických rozpúšťadiel:
Obsah VOC:

1 (výborná)
1,46 g cm⁻³
max. 56% obj.
max 0,09 kg/kg produktu
A/i, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **140g/l** (2010), tento výrobok obsahuje maximálne **140 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.
Fosforečnan zinočnatý 2,5 - 25% CAS 7779 90-0
2-butoxyetanol - 1 - 3% CAS 111 76-2,
2-(2-butoxyetoxy)etanol - 1,5% CAS 112 34-5

Bezpečnostné informácie:
Nebezpečné látky: