



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

RADET

VRCHNÁ FARBA NA RADIÁTORY

LESK

5 996281 053028
11800000000000



ODOLÁVA
TEPLOTE 105 °C



BEZ
ZÁPACHU



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

VLASTNOSTI

- Trvale pružný povrch s atraktívnym dekoratívnym vzhľadom
- Nežltne a odoláva vysokým teplotám až do 105°C
- Výborný rozliv a priľnavosť k podkladu
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná akrylátová vrchná farba určená na nové aj renovačné nátery telies teplovodného kúrenia, ale je možné ju použiť aj na vnútorné a vonkajšie vrchné nátery kovov ako je pozinkovaný plech, hliník, meď a ďalšie. Farba je vhodná na nátery radiátorov, ohrievačov vody, teplovodných vedení, potrubných rozvodov, bojlerov a pod. Receptúra odoláva vode, preto je mimoriadne vhodná aj do kúpeľní.



DOBA SCHNUTIA

4 - 6 hod. pri teplote 20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10–15 minút prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Náter nie je určený pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny náter nepredstavuje žiadne riziko. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, suché, hladké, čisté, zbavené živice, vosku a masťnôt.

Radiátory, kovové časti : musia byť ošetrené vhodným základným náterom napr. Balakryl Antikor v 1 – 2 vrstvách. Pri obnove náteru na radiátoroch sa starý, dobre priľnavý náter očistí a odmastí. Miesta, kde bol pôvodný náter poškodený alebo odstránený až na čistý kov sa aplikuje základná antikorózna farba Balakryl Antikor. Po zaschnutí základného náteru je vhodné okraje viditeľných opravených miest na plochách vybrúsiť brúsny papierom č. 150 v rovine s ostatnou plochou pôvodného náteru. Radiátory natierajte vychladnuté. Radiátory, ktoré majú základný náter nepoškodený (od výrobcu) stačí očistiť, dôkladne odmastiť a natrieť náterom Balakryl Radet.



EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedenom na obale.**

Zvyšky výrobku: 0 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: 0 15 01 06** Zmiešané obaly. **Obaly znečistené:** Nespotrebovanú náterovú hmotu je možné po zaschnutí likvidovať ako bežný komunálny odpad. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

Chráňte pred mrazom!



APLIKÁCIA

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte. Na takto upravené povrchy môžete nanášať neriedený Balakryl RADET v 1-2 vrstvách v intervale 4-6 hodín. Hrúbka jednej vrstvy suchého náteru je 30 – 40 µm. Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10°C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu:

1,21 g.cm³

Obsah neprchavých látok – sušiny:

max. 46 % obj.

Obsah organických rozpúšťadiel:

0,05 kg/kg produktu

Obsah VOC:

A/d, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je:
130g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne
130 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie

0,7 kg; 2,5 kg

Farebné odtiene:

0100 – biely,
0603 – slonová kosť

Konečný vzhľad:

lesklý

Výdatnosť:

6 – 9 m²/kg v 1 vrstve

Doba spotreby:

2,5 roka

DISTRIBÚTOR SR:
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamená 11, 010 01 Žilina
Slovenská republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCA:
TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapest, Maďarsko

INFOLINKA SK: 0800 700 001

PPG A PPG Brand

www.balakryl.sk