



EXTERIÉR  
INTERIÉR

# BALAKRYL®

## ZÁKLAD

ZÁKLADNÁ FARBA NA DREVO



ATEST NA DETSKÉ  
HRAČKY



VÝBORNÁ KRYCIA  
SCHOPNOSŤ



VYPĽŇA  
NEROVNOSTI

### VLASTNOSTI

- Výborná priľnavosť k podkladu aj vrchnému náteru
- Dobré brúsiteľný povrch
- Vynikajúca pružnosť a krycia schopnosť
- Rýchloschnúca a bez zápachu



### POUŽITIE

Vodou riediteľná farba na základné nátery na tvrdé i mäkké drevo, drevotriekové a drevotvorné materiály. Je určená na nové a re-novačné nátery najmä okenných rámov, dreveného nábytku, obložení, podhládov a iných stavebných stolárskych výrobkov v interiéri aj exteriéri. Na Balakryl Základ je možné nanášať vodou riediteľné náterové hmoty napr. Balakryl Uni Mat, Uni Lesk, Okna a dvere, prípadne syntetický alebo olejový email vhodný na povrchovú úpravu dreva. Receptúra je vhodná na nátery hračiek a detského nábytku.



### DOBA SCHNUTIA

4 hod. pri teplote 20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



### BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10–15 minút prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára.

**P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. Náter nie je určený pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny náter nepredstavuje žiadne riziko. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.



### PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, suché, hladké, čisté, zbavené živice, vosku a masťnôt.

**Drevo** – odstrániť živicu vybrúsením brúsnym papierom č. 60 – 100. Vlhkosť dreva max. 12%.

**Vláknité materiály** – odstrániť z povrchu voskové (parafínové) vrstvy zbrúsením brúsnym papierom č. 220 – 240. Zle priľnavé nátery sa odstraňujú až po samý podklad a ďalej sa upravujú podľa vyššie uvedených pokynov.

**Staré nátery** – zle priľnavé nátery sa odstraňujú po samý podklad. Dobré priľnavé nátery sa vybrúšia brúsnym papierom č. 120 – 150, očistia a odmastia.

**Tmelenie drobných nerovností** – použiť vhodný akrylátový tmel, zasychanie pri teplote 20 – 24°C 3 hodiny. Vonkajšie plochy netmeliť. Pri brúsení tmelených miest za sucha – vybrúsenie brúsnym papierom č. 120 – 150 a dôkladné očistenie podkladu.



### EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote + 5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.

**Zvyšky výrobku: O 08 01 12** - Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** - Zmiešané obaly.

**Obaly znečistené:** Nespotrebovanú náterovú hmotu je možné po zaschnutí likvidovať ako bežný komunálny odpad. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

### Chráňte pred mrazom!



PRIATEĽSKÉ K ĽUDOM, ZVIERATÁM A RASTLINÁM  
NEOBSAHUJÚ ŤAŽKÉ KOVY  
ÚPLNE RECYKLOVATEĽNÝ OBAL  
RIEDITEĽNÉ VODOU

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Hustota produktu:**

1,38 g.cm<sup>3</sup>

**Obsah neprchavých látok – sušiny:**

max. 56 % obj.

**Obsah organických rozpúšťadiel:**

0,038 kg/kg produktu

**Obsah VOC:**

**IIA/d.** Vnútorne/vonkajšie farby na drevo a kov na vybavenie a obklady budov. Limitné hodnoty EU: **130 g/l** (2010.)  
Tento výrobok obsahuje maximálne **130 g/l VOC**.

### INFORMÁCIE O PRODUKTE

**Balenie**

0,7 kg; 2,5 kg; 9kg

**Farebné odtiene:**

0100 - biely

**Konečný vzhľad:**

matný

**Výdatnosť:**

5 – 7 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstve

**Dátum spotreby:**

2,5 roka

DISTRIBÚTOR SR:  
PPG Deco Slovakia, s.r.o.  
Kamenná 11, 010 01 Žilina  
Slovenská republika  
balakryl@ppg.com

VÝROBCA:  
TRILAK Festégyártó Kft.  
Grassalkovich u.4,  
1238 Budapest, Maďarsko

INFOLINKA SK: 0800 700 001

PPG A PPG Brand

www.balakryl.sk