

Výrobok	Vysokohodnotný trvalo elastický silikónový tmel, odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom.		
Zloženie	Tesniaci tmel na silikónovej báze.		
Vlastnosti	Vysokohodnotný, trvalo elastický tmel, odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, rezistentný voči plesniam a baktériám, na báze silikónu s trvalou pružnosťou 20%.		
Použitie	Na vnútorné a vonkajšie použitie. Na uzavretie dilatačných škár a spojovacích škár medzi obkladmi a dlažbou v rohoch alebo v styku stien a podláh alebo vyplnenie spojov sanitárnych zariadení ako sú umývadla, vane, sprchovacie kúty, či na dilatovanie dverných a okenných rámov.		
Technické údaje	Farebná škála:	24 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Baumacol + transparentný tmel	
	Spotreba materiálu*:	cca 1 kartuša / 10 bm pri šírke škáry 5 mm	
	Trvalá pružnosť:	20%	
	Tepelná odolnosť:	-40°C až +180°C	
	Pochôdnosť:	po cca 2–3 dňoch ¹⁾	
Spôsob dodávky	Balenie:	310 ml plastová kartuša = 0,350 kg	
	1 kartón =	12 kartuší = 4,2 kg	
	1 paleta =	78 kartónov = 936 kartuší	
Skladovanie	V suchu, bez mrazu, v originálnych obaloch 18 mesiacov.		
Zabezpečenie kvality	Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.		
Karta bezpečnostných údajov	Všetky detailné informácie podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon), podľa vykonávacích predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o prípravkoch, Nariadenia Komisie (ES) č. 790/2009 a č. 453/2010 a Nariadenia vlády SR č. 471/2011 nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.		





1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, byť suchý, pevný, čistý, nezamrznutý, nosný, tvarovo stály, bez uvoľňujúcich sa častí, prachu, olejových a mastných nečistôt.

Silikónový tmel je vhodný na keramické obklady a dlažby, glazované obklady, sklo, eloxovaný hliník, rôzne plasty, porcelán a i.

Silikónový tmel nie je kyselinovzdorný a vhodný na škárovanie mramorových obkladov a obkladov z prírodného kameňa, pre použitie v oblastiach trvale umiestnených pod vodou, kovové podklady ako pozinkovaný a neošetrený plech, medené, asfaltové a bitúmenové podklady.

Zo škár je potrebné odstrániť zvyšky lepiacej malty, škáry vyškrabať. Okraje škár odporúčame prelepiť ochrannou lepiacou páskou, čím sa uľahčí následné odstránenie prebytkov silikónového tmelu z okolia škár.

Pri škárovaní hlbokých a dilatčných škár je potrebné vložiť do škár polyetylénový tesniaci povrazec tak, aby silikónový tmel mohol priľnúť iba k bokom obkladových prvkov (len hrany – dvojbodové spojenie), ale nie k podkladu.

2. Nanášanie

Najprv odskrutkujte plastový uzáver a odrežte aplikačný nástavec na hornom konci kartuše. Uzáver naskrutkujte naspäť a podľa šírky škár šikmo zrežte na zodpovedajúci priemer. Kartušu vložte do striekacej pištole a silikónový tmel rovnomerne vytlačajte do škár tak, aby nevznikli vzduchové bubliny. Škáry vyhladte stierkou na silikón namočenou v saponátovej vode. Použité lepiace pásky ihneď po zahľadení odstraňte.

3. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Škáry pre škárováním nevlhčiť.

Dodržiavať platné normy, smernice, všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty!

Vysvetlivky

¹⁾Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20° C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.