



Accento stierková technika

Efektová stierková technika s organickým spojivom pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Popis výroby

Účel použitia:

Accento je vysokokvalitná a dekoratívna stierková technika s organickým spojivom pozostávajúca zo základnej hmoty (Accento dekoračná stierka) a špeciálne vyvinutej efektovej stierky (Accento efektová stierka). Vďaka rôznym farebným riešeniam, štruktúrovaniu a efektovým stierkam je možné dosiahnuť exkluzívne a individuálne povrchy vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Umožňuje dosiahnuť od jemne štruktúrovaných monochromatických povrchov až po veľmi kontrastné povrchy s metalickým efektom, ktoré je možné prispôbiť každému objektu a každému vkusu.

Vlastnosti:

- najjemnejšia povrchová štruktúra
- odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- pripravená na okamžité spracovanie
- odolná proti oderu
- odpudzujúca vodu

Pojivo:

Accento dekoračná stierka: minerálne plnivá (silikátové, karbónové), keramické duté guľôčky, silikónovo-živcová emulzia, akrylová živcová disperzia

Accento efektová stierka: akrylová živcová disperzia, efektové pigmenty

Hustota:

Accento dekoračná stierka:

1,20 - 1,25 g/l

Accento dekoračná stierka:

1,01 g/l

Veľkosť balenia:

Veľkosť balenia:

10 kg Accento dekoračná stierka

1 kg Accento efektová stierka

Lesk:

nelesklá matná až hodvábná matná

Farebné odtiene:

Accento dekoračná stierka:

Širokú škálu odtieňov je možné pripraviť pomocou technológie ColorExpress.

Accento efektová stierka:

Zlatá, Strieborná, Medená, Bezfarebná. Vlastné

tónovanie pridaním efektových pigmentov (Switch) pre výnimočné povrchy.

Pozor: Efektové pigmenty sú vhodné iba na použitie vo vnútorných priestoroch.

Spracovanie

Vhodné podklady:

-Tepelnoizolačné kontaktné systémy Capatect

-Betón bez povrchovej úpravy

-Základné omietky skupiny mált PII, +PIII a PIV

-Matné, nosné povrchové úpravy disperznými farbami

-Nosné silikátové povrchové úpravy

-Sadrové povrchy, sadrokartónové a sadrovláknité dosky

Nevhodné sú podklady s vykvetaním soli a plastové, drevené a kovové podklady.

Podklady nesmú byť znečistené, nesmú obsahovať deliace látky a musia byť suché. (dodržiavajte normu ÖNORM B 2230, časť 2).

Nenosné povrchové úpravy z lakových a disperzných farieb alebo omietok zo syntetickej živice, ako aj nenosné minerálne nátery sa musia bezo zvyšku odstrániť. Pevne priľnavé nátery očistite nasucho alebo namokro.

Plochy napadnuté plesňou, machom alebo riasami očistite pomocou vysokotlakového prúdu vody pri dodržaní zákonných predpisov. Plochy opláchnite prípravkom Capatop a nechajte ich dobre vyschnúť.

Plochy znečistené priemyselnými odpadovými plynmi alebo sadzami vyčistite pomocou vysokotlakového prúdu vody s pridaním vhodného čistiaceho prostriedku pri dodržaní zákonných predpisov. V prípade potreby sa v závislosti od podkladu musí použiť vhodný penetračný náter Synthesa.

Tepelnoizolačné kontaktné systémy:

Pozor: V prípade tepelnoizolačných kontaktných systémov je potrebné obzvlášť dbať na súčiniteľ odrazu svetla. V prípade tmavých farebných tónov, ktoré majú súčiniteľ rozptýleného odrazu <25 je potrebná nadstavba tepelnoizolačných kontaktných systémov s „DarkSide“

Nadstavba tepelnoizolačných kontaktných systémov s „DarkSide“:

- prílepená lepidlom Top-Fix alebo lepiacou maltou
- Izolačné dosky: Minerálna vlna
- 5mm Carbonit ako armovacia vrstva
- Carbopor omietka so štruktúrou zrno 15 (1,5 mm)

V prípade farebných tónov, ktoré majú súčiniteľ rozptýleného odrazu >25 je prípustná nadstavba tepelnoizolačných kontaktných systémov s EPS doskami.

Nadstavba tepelnoizolačných kontaktných systémov s EPS:

- lepenie lepidlom Top-Fix alebo lepiacou hmotou a stierkou 190
- Izolačné dosky: Dalmatiner Premium
- 5mm Carbonit alebo Minera Carbon ako armovacia vrstva
- Carbopor omietka so štruktúrou zrno 15 (1,5 mm)
-
- Pre dosiahnutie hladkého povrchu zahľadte 1,5 mm vrchnú omietku prípravkom

CarboNit. Následne pokračujte nižšie popísanými pracovnými krokmi.

- Penetračný náter (nafarbený v závislosti od tónu farby)
- Accento dekoračná stierka
- Accento efektová stierka

Štruktúra povrchovej úpravy vo vonkajších priestoroch, rôzne nosné podklady:

- Vyrovnanie prostriedkom CarboNit
- Penetračný náter
- Accento dekoračná stierka
- Accento efektová stierka
- Štruktúra povrchovej úpravy vo vnútorných priestoroch, rôzne nosné podklady:
- Vyrovnanie prostriedkom Synthomur alebo Dalapro H
- V prípade potreby naniesenie penetračného náteru: Synthesa Security Primer resp. Primalon Tiefengrund LF
- Accento dekoračná stierka
- Accento efektová stierka

Štruktúra povrchovej úpravy:

Základná povrchová úprava:

Prvá vrstva sa nanáša štruktúrovanú nehrdzavejúcim kovovým hoblíkom. Accento dekoračnú stierku je možné nanášať v rôznych štruktúrach. Po cca 24-hodinovom schnutí sa musia odstrániť všetky stierkové hrany. Toto odstraňovanie sa vykonáva mechanicky alebo manuálne brúsením (zrornosť 180-240). Dôležité: dôkladne odstráňte prach!

Medzivrstva:

Druhé nanášanie stierky sa

vykonáva podobne ako prvé, s tým rozdielom, že na mieste kovového hoblíka sa používa špeciálne Accento murárske hladítko. Naneste väčšie množstvo základnej hmoty (Accento dekoračná stierka) a vyrovnajte ju vhodným Accento plastovým murárskym hladítkom (vyhýbajte sa usadeninám). Tým je zabezpečená plocha bez kovového oderu.

Vrchná vrstva:

Poslednú vrstvu stierky tvorí Accento efektová stierka. Túto je možné upraviť v závislosti od požadovaného vzhľadu povrchu transparentne alebo pigmentovane (zlato, striebro, meď). Naneste väčšie množstvo Accento efektovej stierky a pomocou Accento murárskeho hladítka ju vyrovnajte.

Upozornenie:

Z dôvodu širokej palety možných štruktúr pri použití Accento stierkovej techniky zásadne odporúčame vytvorenie vzorovej plochy na objekte.

Pokyny pre spracovanie:

Plochy musia byť rovné a jednotné. Nerovnosti sa musia vyrovnávať tmelom. Dôležité. Accento dekoračnú stierku pred spracovaním bezpodmienečne intenzívne premiešajte pomocou pomalého miešadla.

Čistenie náradia:

Ihneď po použití vodou.

Spotreba:

Dekoračná stierka:
celoplošne závislá od štruktúry: cca 1-1,5 kg/m² (max. hrúbka vrstvy 1 mm)

Efektová stierka:

celoplošne závislá od štruktúry:
cca 100-150g/m²
(orientačná hodnota bez záruky, presnú spotrebu vyrátajte na základe skúšobnej plochy). Pre dosiahnutie špec. vlastností tohto výrobku sa výrobok nesmie miešať s inými produktmi.

Teplota spracovania:

(teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a schnutí): Nie menej ako +5 °C a viac ako +30 °C. Nespracovávať pri priamom slnečnom žiarení, vetre, hmle alebo vysokej vlhkosti vzduchu.

Skladovanie:

Originálne uzavreté nádoby sú pri skladovaní stabilné minimálne 1 rok.

Doba vysychania:

Accento dekoračná stierka:
Povrch je suchý pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu po cca 12 hodinách. Pri viacvrstvovom nanášaní dodržiavajte medzi nanášaním jednotlivých vrstiev dobu schnutia až 24 hodín. Suché brúsenie je možné po cca 24 hodinách.

Accento efektová stierka:
Povrch je suchý pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu po cca 6 hodinách.

Upozornenia:

V závislosti od nanášaného množstva a pracovnej techniky je možné dosiahnuť výrazné až menej výrazné štruktúry.

Inštrukcie

Bezpečnostné a výstražné upozornenia:

Accento efektová stierka:

Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Accento efektová stierka:

Tento produkt nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o nebezpečných chemikáliách a preto nepodlieha označovacej povinnosti. Pri manipulácii s prípravkom napriek tomu dodržiavajte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre manipuláciu s chemickými výrobkami. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia:

K recykláciu odovzdajte iba celkom vyprázdnené nádoby.

Accento Dekorspachtel:

Prípravok : iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11 (kód 08 01 12)

Prázdne obaly : obaly z plastov (kód 15 01 02)

Accento Effektpachtel:

Prípravok : iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11 (kód 08 01 12)

Prázdne obaly : obaly z plastov (kód 15 01 02)

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255566440

fax 00421 255566435

e-mail: info@caparol.sk

Možnosti štruktúrovania



BEZFAREBNÁ

MEĎ

ZLATO

BEZFAREBNÁ

MEĎ

ZLATO

BEZFAREBNÁ

MEĎ

ZLATO

Classico:

(Tvrdé, odsadené stierkové vzory)

1. Accento dekoračnú stierku nanášajte v "krátkych stierkových vzoroch" pomocou kovového hoblíka.
2. Po cca 24-hodinovom schnutí mechanicky alebo manuálne brúsením odstráňte všetky stierkové hrany. (odstráňte prach)
3. Pomocou Accento špeciálneho murárskeho hladítka naneste väčšie množstvo Accento dekoračnej stierky a vyrovnajte ju.
4. Pomocou Accento špeciálneho murárskeho hladítka rovnomerne naneste Accento efektovú stierku a vyrovnajte ju.

Flora:

(Plynulé, jemné línie)

1. Naneste väčšie množstvo Accento dekoračnej stierky a pomocou naplocho nasadeného kovového hoblíka vytvárajte šmuhy.
2. Po cca 24-hodinovom schnutí mechanicky alebo manuálne brúsením odstráňte všetky stierkové hrany. (odstráňte prach)
3. Pomocou Accento špeciálneho murárskeho hladítka naneste väčšie množstvo Accento dekoračnej stierky a vyrovnajte ju.
4. Pomocou Accento špeciálneho murárskeho hladítka rovnomerne naneste Accento efektovú stierku a vyrovnajte ju.

Corrosione:

(Vzhľad skorodovaných oceľových plôch)

1. Naneste väčšie množstvo Accento dekoračnej stierky, pomocou štruktúrneho valčeka následne vytvorte štruktúru, ktorú čiastočne vyhladte kovovým hoblíkom.
2. Po cca 24-hodinovom schnutí mechanicky alebo manuálne brúsením odstráňte všetky stierkové hrany. (odstráňte prach)
3. Pomocou Accento špeciálneho murárskeho hladítka naneste väčšie množstvo Accento dekoračnej stierky a vyrovnajte ju.
4. Pomocou Accento špeciálneho murárskeho hladítka rovnomerne naneste Accento efektovú stierku a vyrovnajte ju.

Technická informácia - vydanie: august 2018

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.