



AmphiSilan LF koncentrát

Hydrofóbny základný náter, riediteľný vodou na spevňovanie a egalizáciu povrchu.

Popis výrobku

Oblasť použitia	Špeciálna základná náterová hmota pre vodo odpudivú úpravu a vyrovnanie nasiakavosti rozdielne alebo silno nasiakavých plôch v interiéri a exteriéri. Je určená pre fasádne výrobky ThermoSan, Muresko a iné silikónové výrobky.
Materiálová báza	Silikonakrylová báza
Balenie	12 kg
Odtieň	Mliečna, po vyschnutí je bezfarebná.
Skladovanie	V chladnom, ale nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť 12 mesiacov.

Spracovanie

Vhodné podklady	Všetky bežné povrchy fasád a stien interiérov.
Aplikácia	Aplikujte striekaním , štetcom Airless: úhol 20°- 50° tryska 0,015" tlak 60 bar
Riedenie	AmphiSilan LF koncentrát riedte 1 : 1 pitnou vodou
Podmienky spracovania	Minimálna teplota pri spracovaní: teplota vzduchu, materiálu a podkladu pri vlastnej aplikácii a schnutí) Materiál neaplikujte pri teplotách nižších než +5 °C, na priamom slnku, pri daždi alebo silnom vetre. Pozor pri nočných mrazíkoch!
Spotreba	Cca 0,1 – 0,15 kg/m ² koncentrátu podľa nasiakavosti podkladu. Presnú spotrebu je treba zistiť na skúšobnej ploche
Doba schnutia	Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % je náter po 6-8 hodinách na povrchu suchý a pretiera teľný. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia odpovedajúcim spôsobom predlžuje.
Čistenie náradia	Náradie ihneď po použití očistite vodou
Upozornenie	Okolí natieraných plôch, obzvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kovové súčasti starostlivo zakryte. Nehodí sa na náter lakovaných plôch, PVC a dreva.



Inštrukcie

Podmienky spracovania pre uznanie garancie „CCC“	Pre uznanie garancie v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržať nasledujúce podmienky. Náter fasád napadnutých riasami a plesňami: Riasy a plesne odstráňte mechanicky tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po vyschnutí napušte očistenú plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí fasády aplikujte penetračný náter prípravkom AmphiSilan LF koncentrát a následne aplikujte fasádnu farbu Muresko alebo ThermoSan K dosiahnutiu najlepšej ochrany proti plesniam a riasam je treba aplikovať Muresko alebo ThermoSan v dvoch vrstvách s minimálne celkovou spotrebou 0,4l/m². Hrúbka vrstvy musí dosahovať uprostred minimálne 200 μ. Každý následný náter so spotrebou 0,2l/m² zvyšuje hrúbku vrstvy o ďalších 100 μ. Spracovávať pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a samotnom vysychaní. Pri teplote 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, možné ďalšiu vrstvu aplikovať cca po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.
Bezpečnostné upozornenia	Výrobok nie nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemikáliách a nepodlieha preto označovacej povinnosti. Dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajúte mimo dosah detí. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Nevylievajte do kanalizácie. Určené pre priemyselné spracovanie.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Spaľovňa zvláštnych odpadov alebo zberne zvláštnych odpadov. Nevyhadzujte do domového odpadu. Zamedzte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy..
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisné stredisko	Tel.: +421 905 591 584 E-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: január 2019

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť