



Capadur DecorLasur

Ekologická vodorozpustná lazúra na drevo bez obsahu ďalších účinných látok do vonkajších i vnútorných priestorov.

Popis výroby

Účel použitia:

Na farebné nátery i na ochranu rozmerovo stálych drevených konštrukčných súčastí, ako sú okná a dvere, obmedzene rozmerovo stálych drevených súčastí, ako drevených obkladov na drážku a péro, okeníc, vrát, hrazdených konštrukcií apod. a rozmerovo nestálych drevených konštrukčných súčastí, ako drevených obkladov z dosiek, plotov, šindľov, balkónových zábradlí, bednení, pergol atď. vo vnútorných i vonkajších priestoroch.

Vlastnosti:

- vodorozpustná
- ekologická
- pevný celistvý povrch
- vysoko elastická
- bez obsahu fungicídnych látok
- vysoko difúzna

Pojivo:

polyuretánová akrylová disperzia

Hustota:

cca 1,05 g/cm³

Obsah pevných častíc:

cca 35 %

Veľkosť balenia:

štandardné farebné odtiene
750 ml borovica,
dub svetlý, orech, palisander

1 l biela,
bezfarebná
2,5 l a 5 l všetky
štandardné farebné odtiene
zvláštne farebné odtiene
Capalac mix 1 l, 2,5 l, 5 l

Lesk:

Hodvábne lesklá. Lesk sa môže mierne líšiť v závislosti na povrchu dreva.

Farebné odtiene:

Pomocou staníc ColorExpress je možné vyrobiť mnoho farebných odtieňov kolekcie 3D podľa karty farebných odtieňov i rôzne farebné odtiene ostatných kolekcií.

Upozornenie: Niektoré farebné odtiene je možné používať vo vonkajších priestoroch iba obmedzene. Príslušné informácie je možné získať na staniciach ColorExpress.

Lazúru Capadur DecorLasur bezfarebnú používajte vo vonkajších priestoroch iba ako základný náter pod farebnú lazúru alebo ako krycí náter na tmavé odtiene lazúry, inak nebude zaručená dostatočná ochrana proti UV žiareniu. Vo vonkajších priestoroch, voľne vystavených poveternostným vplyvom, bezfarebnú lazúru nepoužívajte.

Spracovanie

Vhodné podklady:

Rozmerovo stále, obmedzene rozmerovo stále a rozmerovo nestále drevené konštrukčné súčasti.

Podklad musí byť čistý, nosný a zbavený odpudzujúcich látok. Vlhkosť dreva nesmie vo vonkajších priestoroch prekročiť u listnatých druhov dreva v priemere 12 % a u ihličnatých druhov dreva v priemere 15 %. Je nutné dodržiavať zásady konštrukčnej ochrany dreva. Tieto zásady sú predpokladom na trvalú ochranu dreva pomocou náterových hmôt.

Úprava podkladu:

Nové drevené súčasti

Hladký povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napr. živica a smolníky. Vo vonkajších priestoroch prevedte jeden základný náter ochranným prípravkom Capacryl-Holzschutzgrund alebo impregnačnou lazúrou Capadur ImpregLasur.

Staré neošetrené drevo

Zašedlý a zvetraný povrch dreva obrúste až na zdravé nosné drevo a dôkladne očistite. Vo vonkajších priestoroch prevedte jeden základný náter ochranným prípravkom Capacryl-Holzschutzgrund.

Natreté drevo

Nenosné staré nátery odstráňte úplne až na drevo. Vo vonkajších priestoroch preveďte jeden základný náter ochranným prípravkom Capacryl-Holzschutzgrund alebo impregnačnou lazúrou Capadur ImpregLasur. Pevne držiace staré nátery obrúste, očistite a skontrolujte, ako sa budú znášať s lazúrou Capadur DecorLasur.

Spracovanie:

Lazúru Capadur DecorLasur pred použitím rozmiešajte. Lazúra Capadur DecorLasur sa môže spracovávať natieraním alebo striekaním. Pred nástrekom ju naředíte vodou.

Čistenie náradia:

Ihneď po použití vodou.

Spotreba:

- Natieranie na hladký povrch dreva: cca 80 - 100 ml/m².
- Natieranie na hrubý povrch dreva (po poreze pilou): cca 200 - 250 ml/m².

Teplota spracovania:

Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu minimálne 8°C.

Skladovanie:

Originálne uzavreté nádoby sú pri skladovaní stabilné minimálne 1 rok.

Doba vysychania:

Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude lazúra nelepivá pre prach za 20 - 30 minút, nelepivá na pohmat za 2 - 3 hodiny a suchá a schopná pretierania za 6 - 8 hodín.

Inštrukcie

Bezpečnostné upozornenia:

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri striekaní nevdychujte aerosóly. Používajte len na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a mydlom. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Podrobnejšie údaje : viďte bezpečnostný list.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Obsah VOC:

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat.A/e):130g/l (2010).Tento výrobok obsahuje max 30 g/l VOC

Kód výrobku farby a laky:

M-KH 01

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255 566 440
00420 387 203 402
Fax. 00421 255 566 435
e-mail:info@caparol.sk

Pokyny k nanášaniu striekaním

	striekanie airless / tlak pri striekaní	rozprašovací tlak	riedenie	Tryska
striekanie airless airmix / aircoat finecoat vysokotlakové striekanie pohárik / pištoľ	160 - 180 b 60 - 90 b	1 - 2,5 b 2 - 4 b	max. 5 % 10 - 25 % 10 - 25 %	0,23 - 0,28 mm = 0,009 - 0,0011 pal. 0,23 - 0,28 mm = 0,009 - 0,0011 pal. 1,3 - 1,8 mm (3 - 4) 1,5 mm

Nanášanie jednotlivých vrstiev

systémy Capadur na natieranie dreva vo vnútorných i vonkajších priestoroch

	<u>vonkajšie priestory</u> ¹⁾ rozmerovo stále a obmedzene rozmer. stále drevené súčasti	rozmerovo nestále drevené súčasti	<u>vnútorné priestory</u>
základný náter	1 x Capadur Lasur Gel	1 x Capadur Lasur Gel	2 - 3 x Capadur DecorLasur
pomocný a krycí náter	3 x Capadur DecorLasur	2 x Capadur DecorLasur	

¹⁾ Aby sa dosiahla optimálna ochrana proti UV žiareniu, je potrebné prevádzať náter „farebnou“ lazúrou minimálne 3 x.

Technická informácia - vydanie: jún 2013

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.