



Deko-Putz 10

Difúzne priepustná, organicky viazaná omietka s minerálnym charakterom na dekoračné povrchové úpravy v interiéri. Bez rozpúšťadiel. V závislosti od aplikačnej techniky a veľkosti zrna sa môžu dosiahnuť rôzne štruktúry.

Popis výrobku	
Oblasť použitia	Dekoračné interiérové omietky sa hodia najmä na dekoračné povrchové úpravy povrchov interiérových stien na všetkých nosných povrchoch, ako sú napr. hladké cementové a vápenno-cementové omietky bez náterov, betón, sadrové podklady, ako aj nosné, kompatibilné staré nátery.
Vlastnosti	■ Možnosť riedenia vodou ■ Ekologický výrobok bez zápachu ■ Difúzna priepustnosť ■ Vysoký stupeň belosti ■ Robustná odolnosť proti nárazom a úderom ■ Jednoduchá aplikácia ■ Jednoduché spracovanie
Materiálová báza	Organicky viazaný výrobok
Balenie	Vedro 25 kg.
Odtieň	Biela, ako skladový tovar. Môže sa tónovať s max. podielom tónovacích farieb CaparolColor 3 %.
Lesk	Matný.
Skladovanie	V chlade a bez mrazu. Pri skladovaní v originálnom uzavretom obale 12 mesiacov.
Spracovanie	
Príprava podkladu	Vápenno-cementové a cementové omietky skupiny mált P II a P III: Pevné, normálne savé omietky sa môžu upravovať bez penetrácie. Na hrubo porézne, pieskujúce, savé omietky najprv aplikujte penetračný náter Primalon Tiefgrund LF. Sadrové a vrchné omietky skupiny mált P IV a P V: Sadrové omietky so spečeným povrchom najskôr obrúste a odstráňte prach. V závislosti od savosti podkladu aplikujte penetračný náter Security Primer Roll-On alebo Primalon Tiefgrund LF, resp. Primalon Universal Haftgrund. Sadrové dosky: Savé dosky ošetríte penetračným náterom Security Primer Roll-On alebo Primalon Tiefgrund LF. Sadrokartónové a sadrové vláknité dosky: Odbrousíte zvyšky materiálu po špachtľovaní. Dosky ošetríte penetračným náterom Security Primer Roll-On alebo Primalon Tiefgrund LF. Dosky obsahujúce látky rozpustné vo vode, resp. dosky vystavené UV žiareniu ošetríte penetračným náterom Primalon Filtergrund grob. Betón: Prípadné zvyšky antiadhézných prostriedkov, ako aj mrviace sa pieskovité zložky odstráňte. Pórobetón: Aplikujte penetračný náter Primalon PM 200 zmiešaný s vodou v pomere 1 : 5. V prípade potreby použite na vystierkovanie dohľadka produkt Dalapro H Leicht. Nosné povrchové úpravy:

	Matné, slabo savé povrchové úpravy rovno prepracujte. Zdrsňte lesklé povrchy a laky. Aplikujte penetračný náter Primalon Universal Haftgrund. Nenosné povrchové úpravy: Mechanicky odstráňte nenosné lakové a disperzné farby alebo povrchové úpravy na báze syntetickej živice, ako aj povrchové úpravy s podielom minerálnych farieb. Nátery glejovými farbami: Starostlivo umyte. Dosky ošetríte penetračným náterom Security Primer Roll-On alebo Primalon Tiefgrund LF. Plochy napadnuté plesňou: Odstráňte vrstvu plesne a plochy ošetríte nezriedeným prípravkom Capatox (najskôr zistíte príčinu tvorby plesne a odstráňte ju). Plochy so škvrnami z nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tukov: Aplikujte izolačný penetračný náter Primalon Filtergrund grob. Malé plochy s nedostatkami: Po príslušnej príprave ich opravte pomocou prípravku Primalon Füllspachtel, Dalapro H-Leicht podľa predpisov na spracovanie a prípadne aplikujte penetračný náter Primalon Tiefgrund LF.
Nanášanie materiálu	Naneste pomocou nehrdzavejúceho murárskeho hladidla v hrúbke podľa požadovanej štruktúry a okamžite vytvorte štruktúru pomocou vhodného modelovacieho náradia, ako sú murárske hladidlo, kefa, špachtľa, huba alebo valček. Nepracujte s mokrým náradím, v prípade nutnosti ho, v závislosti od štruktúry, navlhčite. V prípade potreby môžete pridať 2 - 3 % vody.
Skladba náteru	Základný náter: penetračný náter Capatect Putzgrund (riedenie vodou max. 5 %) tónovaný prípadným farebným odtieňom podľa krycej povrchovej úpravy Krycia povrchová úprava: Deko-Putz s požadovanou zrnitosťou
Spotreba	cca 1,6 -1,8 kg/m ²
Podmienky spracovania	Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a sušení: Neaplikujte produkt pri teplotách nižších ako 5 °C.
Čas schnutia	Pri 20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu cca 24 hodín. Nižšie teploty a vysoká vlhkosť vzduchu spomaľujú sušenie.
Čistenie náradia	Náradie ihneď po použití umyte vodou.
Upozornenie	Pri použití prírodného piesku môže dôjsť k malým odchýlkam farebných odtieňov. Priebežné plochy preto upravujte iba pomocou materiálov s rovnakými výrobnými číslami alebo zmiešajte materiály s rôznymi výrobnými číslami. Na eliminovanie napojení aplikujte jedným ťahom a metódou „mokré na mokré“.
Inštrukcie	
Bezpečnostné upozornenia	Tento produkt nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemických látkach a preto nepodlieha označovaniu. Napriek tomu dodržujte pri manipulácii s chemickými produktmi bežné preventívne a hygienické opatrenia. Uchovajte mimo dosahu detí. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes obsahujúcu: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3 : 1). Môže vyvolať alergické reakcie
Likvidácia	Spaľovanie špeciálneho odpadu alebo zberné miesta problémových látok. Nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Zabráňte preniknutiu do kanalizácie, pôdy alebo vodných zdrojov. Nevyčistený obal zlikvidujte ako výrobok.
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné prebrať všetky podklady, ktoré sa vyskytujú v praxi, a technické postupy natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné prekonzultovať to s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisné stredisko	Tel.: +421 905591584 E-mail: info@caparol.sk

Technická informácia – vydanie: marec 2018

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo používateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné na plánovaný účel použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.