

Capadecor Metallocryl interior

Lesklá disperzná farba s metalickým vzhľadom pre vnútorné použitie

Popis výrobku

Oblasť použitia

Capadecor Metallocryl interior je lesklá disperzná farba so špeciálnymi metalickými pigmentmi na nátery vnútorných stien. Obzvlášť vhodná pre interiéry reprezentačných priestorov, ako kancelárske budovy, banky, diskotéky a podobné priestory. Používa sa na štruktúrované podklady, ako tapety Capaver alebo Capaquarz, tapety Rauhfaser, štruktúrované alebo náterové omietky. Hladké podklady nemožno spoľahlivo natrieť bez značenia ťahov štetca alebo valčeka. Veľmi zaujímavá plocha vzniká, pokiaľ sa použije Capadecor Metallocryl interior ako podkladový náter pod Arte Lasur alebo Arte Lasur Color

Vlastnosti

Riediteľný vodou
Šetrný k životnému prostrediu, so slabým zápachom.
Metalický efekt
Trieda oteruvzdornosti za mokra 1 podľa STN EN 13 300
Priedyšný pre vodné pary (Sd = 0,6m)

Pojivo

Disperzia syntetických živíc

Hustota

Cca 1,0 g/cm³

Lesk

Lesklý

Farebný odtieň

Kovovo strieborný. Pomocou technológie Color Express možno tónovať v širokej škále farebných odtieňov. Zvlášť efektívne je použitie firemných farieb na tapete Capaver s firemným logom. Pri objednaní aspoň 100 L od jedného odtieňa možno materiál dodať natónovaný z výroby.

Upozornenie

Chráňte pred deťmi. Pri zasiahnutí očí vypláchnite prúdom vody. Nevylievajte do kanalizácie alebo pôdy.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze.

Obsiahnuté látky

Polyakrylátová živica, pigmenty (hliníkový prášok), voda, estery, aditíva, konzervačné prostriedky

Vhodné podklady a ich príprava

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a bez uvoľňujúcich sa súčastí. Prípravu jednotlivých druhov podkladu preveďte podľa technickej informácie Amphibolin. Nevhodné podklady sú tepelno izolačné systémy, nové plastoelastické nátery (CapElast) a drevo. Pre nátery kovových fasád doporučujeme náš lakový program.

Spracovanie

Skladba náteru

Capadecor Metallocryl interior obsahuje ako pigment hliníkový prášok, ktorý reakciou so zásadami mení farbu. Preto sa doporučuje na nenasiakavé alkalické podklady ako základný náter Disbon 481 Uniprimer. Ako krycí základný náter použite hodvábné matný latex (Caparol Seiden Latex), alebo Amphibolin. Matné farby sú nevhodné ako podkladové nátery!

Dvojnásobný krycí náter Capadecor Metallocryl interior neriedený (alebo prvá vrstva max 5%).

Capaquarz

Jeden rovnomerný náter Capadecor Metallocryl interior, riedený max. 5% vody, alebo lepšie neriedený.

Spracovanie

Materiál pred spracovaním dobre premiešajte, a miešanie pravidelne opakujte i v priebehu práce. Materiál sa nanáša štetcom alebo valčekom. Cez oreznuté okraje je treba naniesť vrstvu rovnakým štýlom, ako v ploche. Používajte valčeky so stredne dlhým vlasom, ktoré nezanechávajú na okrajoch pruhy s väčším množstvom materiálu, napr.

- Storch 143825
- Rotaplast 27920
- Rotaplast 27220
- Wistoba Goldfaden

Aby se docielilo rovnomerného povrchu, je treba ucelené plochy nanášať naraz, materiál

rovnomerne naniest
krížovými ťahmi, a nakoniec
„uhadiť“ ťahy valčekom
v jednom smere.

Pri nanášaní nástrekom by
mohlo dôjsť
k nepravidłnostiam
vo farebnom odtieni, preto
sa tento spôsob nanášania
nedoporučuje.

Na hladkom podklade
možno docieľiť zaujímavého
vzhľadu, pokiaľ sa materiál
po nanesení valčekom
krížovo rozotrie oválnym
štetcom.

Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou

Spotreba

Cca 0,1L / m² na jednu
vrstvu na ľahko
štruktúrovanom podklade.
Na hrubom podklade sa
spotreba primerane zvyšuje.
Skutočnú spotrebu stanovte
skúšobným náterom.

Najnižšia teplota pre spracovanie

+5°C pre materiál, podklad i
okolitý vzduch.

Doba schnutia

Pri 20°C a 65% relatívnej
vlhkosti je povrch po 4 – 6
hodinách zaschnutý a
možno ho pretierať. Nižšie

teploty a vyššia vlhkosť
predlžuje dobu schnutia.

Upozornenie

Materiál nie je vhodný na
vodorovné plochy so
zaťažením vodou. Aby
neboli potlačené špecifické
vlastnosti výrobku, nesmie
sa miešať s inými
materiálmi.

Bezpečnostné upozornenia:

Ušchováajte mimo dosahu
detí. Počas spracovania a
schnutia produktu sa
postarajte o dôkladné
vetranie. Pri používaní
nejedzte, nepite ani
nefajčite. V prípade kontaktu
produktu s očami alebo
pokožkou zasiahnuté miesto
ihneď dôkladne poumývajte
vodou. Nepripustite únik
zvyškov produktu do
kanalizácie, vodných
systémov ani do pôdy.
Použitie náradie ihneď po
použití dôkladne poumývajte
vodou a mydlom..

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte
iba bezo zvyšku
vyprázdnené nádoby.
Zvyšky materiálu: Odpadové
farby a laky iné ako uvedené
v 08 01 11 (kód 08 01 12).

Znečistené obaly: Plastové
obaly (kód 15 01 02).

Kód produktu farby a laky M-DF01

Medzná hodnota EU pre obsah látok VOC

tohto výrobku (kat. A/b) 100
g/l (2010)
Tento výrobok obsahuje < 1
g/l látok VOC.

Inštrukcie

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné
pojednávať o všetkých
podkladoch, ktoré sa
vyskytujú v praxi, a o
technických postupoch
natierania týchto podkladov.
Pokiaľ by sa pracovalo s
podkladmi, ktoré nie sú
uvedené v tejto technickej
informácii, bude nutné
previesť konzultáciu s nami
alebo s našimi pracovníkmi
služieb zákazníkom. Sme
ochotní Vám kedykoľvek
poskytnúť detailné rady k
daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255 566 440
fax. 00421 255 566 435
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: jún 2014

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.