



SAMTEX 3

Matná vinylová farba najvyššej kvality pre vnútorné použitie

Popis výrobku

Oblasť použitia	Interiérová vinylová farba Caparol SAMTEX 3 je určená pre trvalé nátery na všetky obvyklé vnútorné plochy vhodné pre disperzné farby. Vhodná najmä pre tenko vrstvom nátery štruktúrovaných podkladov. Farba vykazuje minimum emisií a neobsahuje rozpúšťadla (E.L.F.). Možno ju preto obzvlášť dobre použiť v pracovných, obytných a opatrovateľských priestoroch s trvalou prítomnosťou ľudí.
Vlastnosti	- riediteľná vodou - s nízkym zápachom - minimum emisií, neobsahuje rozpúšťadlá - vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom
Technické dáta	- difúzia: sd <0,2 m - odolnosť čistenie za mokra podľa normy STN EN 13 300: trieda 2 - kontrastný pomer: trieda 3 pri spotrebe 7,5 m² / l na jednu vrstvu - max. veľkosť častíc: jemná (<100 mikrónov) - hustota: cca 1,5 g / cm³
Materiálová báza	Polyvinylacetátová živичná disperzia
Balenie	2,5 l; 5 l; 10 l;
Odtieň	Báza 1 (X1): biela Báze 3 (X3): transparentná Farbu Samtex 3 je možno tónovať v systéme ColorExpress Bázu 1 je možno tónovať farbami AVA a tónovacími farbami CaparolColor
Lesk	Tupo matná < 10 (uhol 85°) podľa STN EN 13 300
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom Trvanlivosť v originálne uzatvorenom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.



Spracovanie

Vhodné podklady
Príprava podkladu

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Vnúťorné omietky skupín PII a PIII

Pevné, normálne nasiakavé omietky možno natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter OptiGrund E.L.F. alebo CapaSol LF.

Strojové sadrové omietky alebo omietky vápenné skupiny P IV

Aplikujte základný náter Caparol-Haftgrund alebo SamtGrund. U omietok, kde bola odstránená glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Caparol Tiefgrund TB.

Sadrové dosky

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom OptiGrund E.L.F. alebo Caparol Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter pre zlepšenie priľnavosti prípravok Caparol Haftgrund alebo SamtGrund.

Sadrokartónové dosky

Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Ďalej naneste základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund, SamtGrund E.L.F. alebo CapaSol LF. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, prevedte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Betón

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón

Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným pitnou vodou v pomere 1: 3.

Murivo z vápenopieskových tehál a lícových tehál

Natierajte bez predchádzajúcich úprav

Nosné nátery

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsните. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund alebo SamtGrund E.L.F.

Nenosné nátery

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy prevedte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby alebo CapaSol LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nátery glejovými farbami

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Nenatreté hrubé vlákňité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom. Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Ošetrite základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy napadnuté plesňami

Plesne odstráňte mechanicky za mokra (napríklad kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Prevedte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silno napadnutých plochách prevedte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiacieho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Drevo a drevené materiály

Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Príprava materiálu a skladba náteru	Materiál pred použitím premiešajte. Farbu Samtex 3 odporúčame neriediť . V prípade potreby pre prvý náter riedte max. 2% pitnej vody
Nanášanie materiálu	Použite štetec, valček alebo striekacie prístroje nanášania prístrojom airless: uhol nástreku: 50° tryska: 0,015 - 0,017 tlak nástreku: 150 - 180 bar Prístroje vyčistite ihneď po použití vodou.
Spotreba	Cca 90 ml / m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom
Podmienky pri spracovaní	Spodná hranica teploty pre spracovanie: + 5 ° C pre okolitý vzduch a podklad Horná hranica teploty pre spracovanie: + 30 ° C pre okolitý vzduch a podklad Pretierať možné cca po 2 hodinách, keď je podklad "teplo-suchý" na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú. Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného tónu
Čistenie náradia	Pracovné nástroje očistite po použití vodou s mydlom

Inštrukcie

Bezpečnostné upozornenie	Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Prehlásenie o obsiahnutých látkach	Polyvinylacetátová živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), voda, aditíva, konzervačné prostriedky (methylothiazolinone, benzisothiazolinone).
Obsah VOC	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A / a): 30 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g / l VOC
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisné stredisko	Tel.: +421 905 591 584 E-mail: info@caparol.sk

Technické informácie vydané: február 2017

Táto technická informácia bola vypracovaná na základe najnovších technických poznatkov a našich skúseností. Avšak vzhľadom na rôznorodosť podkladov a konkrétnych podmienok nie je zákazník alebo užívateľ zbavený povinnosti na svoju zodpovednosť odborne zistiť, či sa naše výrobky hodia pre jeho konkrétne podmienky. Po vydaní novej verzie stráca tento dokument svoju platnosť.