

Výstužová tkanina Capatect

Špeciálne vyvinutá tkanina zo sklenených vlákien s úpravou proti posunutiu.



Popis výrobku

Účel použitia:

Armovacia tkanina do kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) Capatect na uloženie do týchto vrstiev:

- Capatect 190
- Capatect 186M
- Capatect Haftmörtel
- Capatect ZF 690
- Capatect Carbon Spachtel
- Capatect CarboNit
- Capatect Minera Carbon

Vlastnosti:

- úprava proti posunutiu
- vysoká pevnosť v ťahu
- bez obsahu zmäkčovadiel
- odolnosť proti alkáliám
- rozmery očiek 4 x 4 mm
- zastrihnutý okraj

Technické dáta:

- apretúrny základ: 20 - 30 %, organický
- počiatočná pevnosť v ťahu: (po osnove a po útoku): 1750 N / 5 cm
- hmotnosť vo vzťahu k ploche: 165 g/m² ± 5 % podľa normy DIN 53854
- strata pevnosti v ťahu po uložení v alkalickom prostredí: < 50 % (28 dní v 5 % roztoku NaOH alebo 24 hod. v alkalickom roztoku pH 12,5 / 60°C)

Spotreba:

1,15 m² / m²

Farebný odtieň: oranžová

Skladovanie:

V suchom prostredí

Balenie:

Rolka 50 m, šírka 1100 mm = 55 m²

Spracovanie:

Pri aplikácii dodržujte ustanovenia montážneho postupu tepelnoizolačných systémov Capatect. Príslušnú armovaciú hmotu nanášajte v šírke pásu tkaniny celoplošne na izolačné dosky a do hmoty zatlačte bez záhybov výstužnú tkaninu Capatect. Susedné pásy pokladajte v presahu cca 10 cm. Potom zatmelte ešte do mokrej hmoty tak, aby sa zaistilo celoplošné zakrytie tkaniny. Je nutné dodržiavať príslušnú hrúbku výstužnej vrstvy, ktorá sa riadi danou armovacou maltou.

Inštrukcie

Likvidácia:

Zvyšky materiálu likvidujte podľa inštrukcii pre kód EAK 101103 (staré materiály zo skálnych vlákien) alebo pre kód EAK 170904 (zmiešané stavebné a demolačné odpady).

Technické poradenstvo:

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255566440
fax 00421 255566435
e-mail: info@caparol.sk