



Technický list 07.95 Impregnačný a ochranný náter muriva PROFÍ

Výrobok Jednozložkový koncentrovaný profi prípravok, na báze polyxystearanov. Určený pre impregnáciu všetkých druhov savých podkladov pred klimatickými vplyvmi nad úrovňou terénu.

Vlastnosti

- ☒ Difúzny, zvýrazňuje prírodnú kresbu a vzhľad;
- ☒ Pretierateľný vodou riediteľnými, syntetickými i olejovými nátermi;
- ☒ Zamedzuje deštrukcii poréznych materiálov;
- ☒ Zamedzuje prenikaniu nečistôt do materiálov;
- ☒ Ochrana pred pôsobením mrazu a rozmrazovacích solí;
- ☒ Nepriamo zvyšuje tepelné a zvukové izolačné vlastnosti muriva vďaka účinnému zníženiu prenikania vody do konštrukcie

Použití

- Impregnácia poréznych materiálov pred pôsobením vlhka a vody;
- Ochrana pred vnikaním chemických látok a nečistôt do savých materiálov;
- Ochrana omietok, tehlového muriva, pohľadových nekonštrukčných betónov i umelého kameňa a iné minerálne podklady

Balení Fľaša 1l, Bandaska 5 l;
Farba Transparentná

Technické údaje

Základ	polyxystearany v organickom rozpúšťadle		
Konzistencia	kvapalina		
Hustota	kg/l	0,80	
pH	-	12	
Riedenie		Neriedi sa	
Tepelná odolnosť	°C	150	
Aplikačná teplota	°C	5 - 30	
Stupeň priepustnosti vody w	%	50	zníženie priepustnosti w STN EN 1062-3
Ekvivalentná difúzna hrúbka s_d	m	0,06	trieda I - vysoká priepustnosť EN ISO 7783-2
Priepustnosť vodných pár	$g/m^2 \cdot 24hod.$	670	
Schnutie	hod	3 - 4	
Plná odolnosť voči vode	hod	už po 24	(pri teplote 20°C)
Rýchlosť prenikania vody(w)	$kg/m^2 h^{0,5}$	> 0,5	(W1 vysoká) ČSN EN 1062-3
Účinnosť	roky	5 – 10	podľa klimatických podmienok a druhu zaťaženia, obnoviteľný ďalším náterom
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od 5°C do 35°C, Chrániť pred mrazom!
Spotreba	l/m^2	0,2 – 0,25	podľa spôsobu aplikácie a nasiakavosti podkladu
Výdatnosť	m^2/l	4 - 5	podľa nasiakavosti podkladu

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svatý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Jatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 07.95 Impregnačný a ochranný náter muriva PROFÍ

Obmedzenie	Impregnačný náter Profi nemožno použiť pre ochranu dreva prichádzajúceho do styku s potravinami a pitnou vodou.
Podklad	Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja, konštrukčné poruchy nutné opraviť, opravy z málta a betónu nutné nechať vyzrieť cca 28 dní. Výkvetý húb a plesne odstráňte Likvidátorom plesní, opláchnete vodou a 2 dni nechať preschnúť.
Pokyny	Roztok nanášajte štetcom alebo valčekom. Pri nanášaní valčekom postupujeme technikou zhora dolu, na vodorovných plochách nutné impregnáciu rozotrieť. Minimálna teplota povrchu a okolia pri aplikácii musí byť nad + 5 °C. Prevádzka sa jeden až dva nátery do nasýtenia povrchu. Obvykle postačuje jeden náter. Medzi dvoma nátermi nechajte minimálne 2 hodiny časový odstup. Doba schnutia je 3-4 hodiny. Povrch je odolný voči vode po 24 hodinách.
Upozornenie	Nemožno nanášať na premrznuté a zmrznuté podklady, za dažďa alebo pri očakávaní dažďa! Pri aplikácii nutné nanášať len také množstvo, ktoré sa vsiakne do podkladu. Nesmie stekať po stenách. Nadmerné množstvo môže zapríčiniť tvorbu výkvetu, ojedinele môže dôjsť k stmavnutiu podkladu. Používajte náradie a nádoby odolné voči alkáliám. Chráňte okolité materiály pred postriekaním!
Čistenie	Materiál: technický benzín, riedidlo náterových hmôt Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky
Bezpečnosť	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.95».
Aktualizácia	Aktualizované dňa: Vyhotovené dňa: 12.11.2004 16.12.2014

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.