

fischer nízkoexpanzní pistolová pěna

Jednosložková pěna B3

Popis produktu

fischer nízkoexpanzní pistolová PUP 825 MAX je odolná, jednosložková polyuretanová pěna, montážní a izolační pěna, aplikovatelná pomocí standartních pistolí. Tato pěna má speciální složení pro extrémně velkou výtěžnost a aplikaci při nízkých teplotách.

Vlastnosti

- Vynikající přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo a umělé hmoty
- Tlumí a izoluje, neprodyšná, větru odolná, nerozpustná, trvale elastická
- Vysoce odolná
- Krátká doba zasychání, rychlé vytvrzení
- Neobsahuje formaldehyd a PCB/PCP
- Hnací plyn neobsahuje složky podporující rozklad ozonové vrstvy (např. HFC)

Aplikace

- Montáž okenních rámu
- Vyplňování a tmelení mezer a spár

Omezení

- Nevhodný pro použití pod vodou a pro vyplnění větších nevětraných dutin
- Široké otvory nebo otvory s hloubkou větší než 5 cm by měly být vyplněny v několika vrstvách (mezi jednotlivými operacemi vyčkat 15-30 minut)
- Navlhčit vrstvu před aplikací
- Pěna nepřilne na materiály jako je polyetylen, silikon, Teflon, mastnotu atd
- Pěna není odolná UV záření, pokud ji aplikujete ve venkovním prostředí, opatřete vrchním nátěrem (např. silikon, akryl nebo MS –polymer)

Pracovní postup

- Povrchy musí být pevné, čisté a zbavené prachu, mastnoty a pevných nečistot
- Povrch mírně navlhčit
- Použijte ochranné brýle a ochranné rukavice
- Předem vyzkoušejte přilnavost a kompatibilitu s lepenými povrchy

Použití zimní pěny při teplotě okolního prostředí vyšší než – 15°C může být doporučeno pouze při dodržení všech pokynů a podmínek uvedených v technickém a bezpečnostním listu výrobku. Především musí být zajištěna teplota nádoby minimálně +5°C.

Další informace o bezpečném použití výrobku najdete v bezpečnostním listu.

Technický list

Charakteristika	Hodnota	Jednotka	Metoda/Poznámka
Chemický základ	polyuretan		
Barva	béžová		
Obsah	825	ml	
Opracovatelné po (ø 20 mm)	cca 15 - 30	min	+20°C/50% r. v.
Třída hořlavosti	B3		DIN 4102-1
Výtěžnost	do 50	l	volné vypěnění
Hustota	12-18	kg/m ³	vytvrzená pěna
Doba použitelnosti	12	měsíců	chladno, sucho, svislá poloha
Aplikační teplota	-5 až +35	°C	optimum 20°C
Teplota nádobky	+5 až +25	°C	
Odolnost teplotám	-40 až +90	°C	vytvrzená pěna
Hnací plyn	HFC free		