Technický list
Rifino TOP

Interiér — Aplikácia
cca 45 – 60 min. — Spracovateľnosť
Ručne — Spracovanie
0 – 6 — Hrúbka nanášania
cca 0,9 kg/m²/mm — Spotreba

Popis výrobku

Rifino TOP je jemná, ušľachtilá sadrová stierka a tmel s vysokou belosťou. Chemicky to je hemihydrát síranu vápenatého $CaSO_4 \cdot ½ H_2O$ so zušľachťujúcimi prísadami.

Klasifikácia podľa STN EN 13279-1-A1-B2/20/2
Klasifikácia podľa STN EN 13963: 3B

Farba: biela

Oblasť použitia

Rifino TOP slúži na vypĺňanie škár a spojov sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky, na finálne tmelenie, ako aj na celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek pre najvyššie požiadavky na kvalitu povrchu Q3 – Q4 v súlade s normou EN 13963. Rifino TOP je vhodné nanášať aj na uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov, prípadne monolitických betónových konštrukcií.

Rifino TOP je aplikovateľné až do hrúbky 6 mm. Je možné ho vyhladiť až do 0 mm.

Podklad nesmie byť



Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

Miešací pomer	cca 1,5 – 2 kg/1 L vody
Spracovateľnosť	cca 45 – 60 min.
Hodnota pH	7
Spotreba	Tmelenie Q2 cca 0,3 kg/m² Celoplošné stierkovanie cca 0,9 kg/m²/mm
Pevnosť v tlaku	>2,5 N/mm²
Pevnosť v ťahu za ohybu	>1,0 N/mm²
Pevnosť v prídržnosti	>0,5 N/mm²
Faktor difúzneho odporu	μ = 10
Reakcia na oheň	A1
Balenie	5 kg vrecia/105 ks na palete 12,5 kg vrecia/72 ks na palete 25 kg vrecia/40 ks na palete

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
Divízia Rigips, Vlárska 22, 917 01 Trnava, www.rigips.sk, email: technickyservis@rigips.sk
Vydané: 1. 9. 2016

Rigips SAINT-GOBAIN

Technický list

Rifino TOP

Interiér
Aplikácia

cca 45 – 60 min.
Spracovateľnosť

Ručne
Spracovanie

0 – 6
Hrúbka nanášania

cca 0,9 kg/m²/mm
Spotreba

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 až 2 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať približne 5 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Počas doby spracovania 45 – 60 min., sú zachované parametre spracovanie (miešací pomer, lehota spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej lehote spracovateľnosti sa môžu parametre spracovanie odchyľovať od údajov výrobcu. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Spracovanie pre sadrokartón:

Vyhotovenie na Q1: Zahrňuje vyplnenie škár a viditeľných častí upevňovacích prostriedkov. Pre povrchy, na ktoré nie sú kladené žiadne nároky na dekoratívnu úpravu povrchu.

Vyhotovenie na Q2: Tmelenie škár a konečná úprava povrchu spĺňa základné požiadavky na povrchovú úpravu stien a stropov. Jeho účelom je zarovnanie škarovacích plôch s povrchom dosiek vrátane brúsenia spojovacích plôch, ak je potrebné.

Vyhotovenie na Q3: Pre zvýšené nároky na kvalitu povrchu. Zahrňuje štandardné tmelenie Q2 a zároveň širšie tmelenie škár a celoplošné zaplnenie pórov povrchu sadrokartónu s Rifinom TOP. Fyzické ryhy a zárezy nie sú prijateľné.

Vyhotovenie na Q4: Pre najvyššie nároky na kvalitu povrchov. Celá plocha sa pokryje vrstvou sadrovej stierky Rifinino TOP v minimálnej hrúbke 1 mm. Zahrňuje štandardné tmelenie na kvalitu Q2 plus celkové prestierkovanie plochy a vyhladenie Rifinom TOP. Fyzické ryhy a zárezy nie sú prijateľné.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na www.rigips.sk

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
Divízia Rigips, Vlárska 22, 917 01 Trnava, www.rigips.sk, email: technickyservis@rigips.sk
Vydané: 1. 9. 2016