

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sikafloor®-03 Primer

DISPERZNÁ PENETRÁCIA POD VYROVNÁVACIE STIERKY, PRIPRAVENÁ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE



### POPIS PRODUKTU

Disperzný podkladový náter s veľmi nízkymi emisiami s vysokou penetráciou na minerálne podklady, na ochranu pred vlhkosťou a zníženie nasiakavosti. Pripravený na okamžité použitie. Do interiéru aj exteriéru.

### POUŽITIE

Sikafloor®-03 Primer je vhodný ako podkladový náter na:

- Sadrové a cementové podklady
- Medzivrstvová penetrácia pri viacvrstvových systémoch
- Drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Pripravený na okamžité použitie
- Dobrá penetrácia do podkladu
- Odolný voči zmydelneniu

### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Akrylátová disperzia
Balenie	10 kg plastová bandaska
Vzhľad/ farba	fialová
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby (v uzatvorenom balení)
Podmienky skladovania	Skladujte v chlade, v suchu a bez prítomnosti mrazu. Otvorené balenia ihneď po použití uzatvorte a spotrebujte čím skôr. Neskladujte pri teplote pod +5 °C.
Hustota	1.0 kg/l

### INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Podklady	Sadrové a cementové podklady Medzivrstvová penetrácia pri viacvrstvových systémoch Drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady
----------	--

<b>Spotreba</b>	~150 g/m <sup>2</sup> v závislosti od nasiakavosti podkladu a aplikačného zariadenia.								
<b>Teplota okolitého vzduchu</b>	+5 °C min. / +35 °C max.								
<b>Teplota podkladu</b>	+5 °C min. / +35 °C max.								
<b>Čakací čas/ Pretierateľnosť</b>	Pred aplikovaním samonivelačnej stierky čakať: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Podklad</th> <th>Čakací čas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Na sírano vápenatých podkladoch</td> <td>~60 minút</td> </tr> <tr> <td>Na cementových podkladoch (cementové potery, betón)</td> <td>~10 minút</td> </tr> <tr> <td>Na drevotrieske a OSB doskách</td> <td>~60 minút</td> </tr> </tbody> </table> <p>Všetky hodnoty sú približné a sú ovplyvnené zmenou klimatických podmienok.</p>	Podklad	Čakací čas	Na sírano vápenatých podkladoch	~60 minút	Na cementových podkladoch (cementové potery, betón)	~10 minút	Na drevotrieske a OSB doskách	~60 minút
Podklad	Čakací čas								
Na sírano vápenatých podkladoch	~60 minút								
Na cementových podkladoch (cementové potery, betón)	~10 minút								
Na drevotrieske a OSB doskách	~60 minút								

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

- Podklad musí mať primeranú suchosť, pevnosť, nosnosť a rozmerovú stabilitu.
- Musí byť bez nečistôt, ktoré znižujú príľnavosť, napr. bez prachu, špiny, oleja, tuku a uvoľnených častíc.
- Odstráňte všetky látky a separačné činidlá, ktoré stimulujú koróziu alebo iné narúšajúce vrstvy, ktoré môžu znížiť príľnavosť.
- Povrchové úpravy alebo drobné častice musia byť z podkladu mechanicky odstránené a dutiny a trhliny musia byť vyplnené a opravené podľa potreby.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidiel, napr. sulfitové odpadové lepidlá, sa musia mechanicky odstrániť.
- Staré vode odolné lepidlá musia byť mechanicky odstránené.
- Sírano vápenaté podklady musia byť dôkladne očistené, prebrúsené a povysávané pred ďalším ošetrením.
- Horečnaté (magnezitové) podklady musia byť ošetrené penetráciou Sikafloor®-02 Primer.
- Pred aplikáciou sa uistite, že drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady sú pevne zafixované a nehýbu sa. OSB dosky musia byť obrúsené.

### MIEŠANIE

Sikafloor®-03 Primer je špeciálna penetrácia s veľmi nízkymi emisiami. Pred použitím sa musí premiešať alebo potrepať.

### APLIKÁCIA

Sikafloor®-03 Primer aplikujte neriedený, dôkladne navlhčeným valčekom napr. penovým valčekom alebo podobným, rovnomerne na suchý podklad. Zabráňte vzniku kaluží.

Sikafloor®-03 Primer sa môže aplikovať striekaním.

### ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**  
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**  
**Sikafloor®-03 Primer**  
September 2017, Verzia 02.01  
020815120010000041

Sikafloor-03Primer-sk-SK-(09-2017)-2-1.pdf

