

POPIS VÝROBKU

Vysokokvalitný, vodou riediteľný latexový náter určený na dekoratívne a ochranné natieranie stien a stropov vo vnútri obytných priestorov, kanceláriách a verejných budovách, ako napr. školské zariadenia (školy, škôlky a pod.) laboratóriá, zdravotnícke zariadenia (nemocnice, kliniky, relaxačné centrá, dialyzačné centrá a pod.) a servisné zariadenia a výrobný závod, vrátane potravinárskeho priemyslu s výnimkou priameho styku s potravinami. *

VLASTNOSTI A VÝHODY:

- Vďaka použitiu „Špeciálne biele dlaždice“ technológia natierania stanovuje:
 - Jednotný a matný povrch;
 - Konštantná biela farba, odolná voči UV žiareniu;
 - Vysoká životnosť povrchu umožňuje čistenie povrchu čistiacim prostriedkom a vodou;
 - Odolnosť povrchu na mokré čistenie 2. Triedy podľa normy STN PN EN 13300;
 - Veľmi dobrá krycia schopnosť zaisťuje atraktívny výsledný efekt;
 - Veľmi dobrá príľnavosť povrchu;

*ak máte ďalšie požiadavky vo vzťahu k použiteľnosti prípravku vo vyššie uvedených zariadeniach, obráťte sa na technické oddelenie.
<http://www.tikkurila.pl/doradcy-technologiczni>, alebo volajte tel.: 801-88-99-65

NORMY KVALITY A ENVIRONMENTU

Ekológia je cieľom značky Tikkurila. Nátery PURE WHITE venujú najväčšiu pozornosť životnému prostrediu a chránia naše zdravie. Spĺňajú prísne ekologické normy.

Odporúčania poľského Alergologického inštitút (PTA): DREAM WHITE je doporučený poľským inštitútom (PTA). Podrobná analýza nezávislej komisie odborníkov potvrdila, že výrobok je bezpečný pre ľudí, obzvlášť citlivých na alergie. Natieraná miestnosť, v závislosti od spôsobu aplikácie po natretí a vyvetraní, nemá sama o sebe žiaden alergénny faktor. VOC- neobsahuje prchavé organické látky, ktoré spôsobujú zdravotné problémy a ničia ozónovú vrstvu- 0%VOC podľa normy PN-EN-ISO 11890-2.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIA

- Natieranie, sadrokartónových dosiek, vápenno cementovej omietky, rekonštrukcia starej maľby.
- Dekoratívne nátery betónu, natieranie malých a drevených prvkov, po predchádzajúcom ošetroaní povrchu správnym základným náterom.
- Vhodný pre dekoratívne prvky: sadrokartónové profily, lišty, panely, rozety

TECHNICKÉ PARAMETRE

POPIS	Polyvinylacetát .
FARBA	Biela
STUPEŇ LESKU	Hlboko matný [2-3] podľa normy PN-EN 13300 2007.
HUSTOTA	Max. 1.5 g / liter
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Až 14 m ² /l na jeden náter. Závisí na pórovitosti, štruktúry podkladu a spôsobe aplikácie.
DOBA SCHNUTIA (+23 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 50%)	Suchý po 2 hodinách. Pretierateľný po 4 hodinách. Natieranie pri teplote od +5°C do +25°C.
ODOLNOSŤ NA MOKRÉ ČISTENIE	II trieda –podľa normy STN PN EN 13300 I trieda – podľa normy PN C 81914 2002
ODOLNOSŤ PROTI OŽIARENÍU V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU HYGIENOU PRÁCE napr. v nemocniciach	Po 8 hodinách nepretržitého ožiarenia UVC lampou (vzdialenosť od povrchu -1,5 m) náter nežltne.
BALENIE	3l, 10l,
RIEDIDLO	Voda .
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie dôkladne utrite aby sa odstránili zvyšky farby. Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]	Výrobok obsahuje menej než 1 g/l
SKLADOVANIE A PREPRAVA	Výrobok musí byť prepravovaný a skladovaný v kontajneroch, ktoré ho chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Teplota skladovania a pri preprave musí byť v rozmedzí +5°C až +25°C. Chrániť pred mrazom. Zatvorte obal ihneď po použití. Tesne uzavreté obaly by mali byť skladované v miestnosti v rozmedzí +5°C až +25°C.Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Použiteľnosť 3 roky od dátumu výroby v uzavretých obaloch.

NÁVOD NA POUŽITIE:

TECHNICKÝ LIST Tikkurila DREAM WHITE

Biela latexová farba na steny a stropy

PRÍPRAVA POVRCHU: Povrchy určené na natieranie by mali byť čisté, suché, odmastené, zbavené prachu a uvoľnených častíc. Odstráňte pleseň a všetky nečistoty, ktoré znižujú priľnavosť vhodnými čistiacimi prostriedkami. Na vyplnenie dier a trhlín a vyhladenie povrchu stien a stropov použite vhodný tmel. Uistite sa, že všetky lesklé povrchy sú zmatnené. V prípade voľných častíc a drobného materiálu impregnujte povrch s impregnačným náterom Tikkurila Suprabilit.

Predtým nenatierané povrchy: Minerálne omietky a povrch môže byť natieraný minimálne po 4 týždňoch. Povrch očistite od prachu a nečistôt, nerovnosti a diery vyrovnajte tmelom. Natrite základný náter Tikkurila Optiva Primer. Potom natrite povrch s 2 nátermi Tikkurila Dream White.

Predtým natierané povrchy: Pred náterom umyte povrch a odstráňte masť a špinu a uvoľnené odlupujúce sa časti starého náteru. Obrúste všetky lesklé povrchy a vyhladte nerovnosti a diery tmelom. Natrite základný náter Tikkurila Optiva Primer. Potom natrite povrch s 2 nátermi Tikkurila Dream White.

Povrchy natreté lepidlom alebo vápenným náterom: Dôkladne odstráňte vápenné alebo glejové farby. Pred náterom odstráňte prach a nečistoty, vyhladte nerovnosti a diery tmelom. Natrite základný náter Tikkurila Optiva Primer. Potom natrite povrch s 2 nátermi Tikkurila Dream White.

UPOZORNENIE:

Odporúča sa skontrolovať, či použitý tmel vytvoril dostatočne silný a stabilný povrch – ak po jemnom utretí rukou tmel klesá alebo uvoľňuje prach, znamená to, že je potrebné natrieť povrch základným náterom Tikkurila Suprabilit. V prípade vopred natretých povrchov sa odporúča vykonať skúšobný náter na malej ploche. Pre dosiahnutie dobrého konečného výsledku je vždy potrebné zvoliť správny výrobok.

APLIKAČNÉ METÓDY: Štetcom, valčekom a striekaním.

RIEDENIE: v prípade potreby riedte až do 5% vodou.

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch určený na natieranie musí byť suchý, teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +5°C a nie vyššia ako +25°C, relatívna vlhkosť vzduchu pod 80%.

APLIKÁCIA: Pred natieraním dôkladne premiešajte. V závislosti od nasiakavosti povrchu aplikujte 2 nátery Tikkurila Dream White. Ochrannú pásku odstráňte okamžite po maľovaní, skôr než farba zaschne. Pre natieranie, odporúčame používať ANZA náradie.

UPOZORNENIE: V tomto technickom liste nie je možné opísať všetky možnosti používania výrobku. V prípadoch, ktoré nie sú popísané vyššie, sa obráťte na nášho konzultanta. Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie týkajúceho sa objektu.

*Nie skôr ako 1 mesiac po aplikácii. Prosím majte na pamäti, že povrchy natierané matným náterom sú náchylnejšie k poškrabaniu a mechanickému poškodeniu v porovnaní s povrchmi natretými farbou s vyšším leskom.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pri natieraní používajte vhodný odev a ochranné rukavice. Obsahuje reakčnú zmes: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC 247-500-7] a 2-methyl-2H-izothiazol-3-on [EC 220-239-6] (3:1) a 1,2 –benzothiazol-3-(2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť dodržiavané. Ďalšie údaje o nebezpečných vplyvoch sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Nevylievajte do kanalizácie. Prázdne obaly obsahujúce zvyšky farby likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Výrobca:

Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.