

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: disperzní barva pro nátěry stěn a stropů v bytových interiérech a v provozovnách, s velkým krytím, bez rozpouštědel - pro kvalitní a profesionální zpracování

Vlastnosti:

- bez rozpouštědel, proto ekologická
- jen s mírnou vůní
- bez změkčovadel
- vodou ředitelná
- difuzní, hodnota s_d = třída 1 **DIN EN ISO 7783-2**

Údaje dle normy DIN EN 13300:

- třída oděru zavlhka: 3 omyvatelná dle normy **DIN 53 778**
- třída krytí: 2 při vydatnosti 6 m² / litr
- stupeň lesku: matný
- maxim. velikost zrnitosti: jemná (< 100 μm)

Barevným natónováním může dojít k mírné změně těchto údajů.

Obsahuje: disperzi akrylátů, titandioxid, kalciumkarbonát, vodu, aditiva, konzervační prostředky

Barva: bílá

Základní údaje:

Specif.hmotnost:	1,60 g/cm ³	DIN 51 757
Viskozita:	cca 90 dPas	DIN 53 019
pH-faktor:	8,8	DIN 53 785

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu a suchu, ale ne v mrazu, při teplotě nad +5 ° do 30 °C lze skladovat 2 roky.

Těkavé organické látky (VOC):

kategorie: A / a

Maxim.prahová hodnota:

30 g / litr

Skut.obsah v tomto produktu:

0 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky: Nezpracovávat při teplotě podkladu i ovzduší pod +5 °C a přes +35 °C, nebo na přímém slunci, resp. za silného větru.

Vhodné podklady: Staré i nové omítky, beton, vápencové kamenivo, sádrové omítky, tapety se skelnými vlákny, jakož i pevně držící staré nátěry.

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, soudržný a suchý. Staré nesoudržné nátěry a nátěry křehkých barev důkladně odstranit. Místa vyspravená novou omítkou musejí být dobře spojena a proschlá. Na prašných, pískovitých nebo hrubých pórézních plochách je třeba provést základní nátěr přípravkem **Mipa Tiefgrund LF**.

Způsoby nanášení: Natírání, válečkování nebo nástřik air-less

úhel nástřiku: 50 °

tryska: 0,53 - 0,63 mm

tlak: 150 bar

Jde o směrné hodnoty, které se mohou lišit u různých typů nástřikových přístrojů.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. - Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Ředění:	Na kontrastních, silně nebo rozdílně nasákavých plochách provést základní nátěr tímto materiálem zředěným 10-15% vody, závěrečný krycí nátěr zředit 5-10% vody.
Zpracování:	Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikaly skvrny a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy.
Doba schnutí:	Při 20 °C a 65% relat.vlhkosti vzduchu za 8 hod. proschne povrch a lze jej přetírat. Za chladného počasí se doba schnutí prodlužuje.
Spotřeba:	Přesnou spotřebu určit zkušebním nátěrem přímo na objektu. Dle nasákavosti podkladu 6 m ² / z litru a na 1 nátěr.

Zvláštní upozornění

Pro zpracování air-less barvu dobře rozmíchat a přecedit. Nevdechovat aerosol.

Bezpečnostní pokyny

Barva **Mipa Meister-Weiss** reaguje mírně alkalicky. Oči a citlivou kůži chráňte před postřikáním. Kapky barvy ihned omyjte velkým množstvím čisté vody. Dodržujte všeobecná pravidla hygieny.

Čistění náradí

Okamžitě po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. - Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9